Протокол испытания

Дата испытаний: 05-07.02.2018 г.
Место проведения испытания: испытательная лаборатория ООО «ДорЭлит», свидетельство оценки соответствия лаборатории №059 действительно до 17.07.2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ	Показатели при испытании	
			БНД	БНД+ДАД-К Премиум
1	Глубина проникания иглы 0,1 мм при t 25°С при t 0 °С	от 61 до 90 не менее 20	74 21	75 21
2	Температура размягчения по КиШ, °С	не ниже 47	49	50
3	Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси		3-4 балла	4-5 баллов

Заключение: показатели качества битума БНД 60/90 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ» при введение адгезионной добавки ДАД-К Премиум (в количестве 0,2 % от массы вяжущего) ООО «Селена» г. Шебекино улучшаются.

Результаты испытаний распостраняются только на образцы предоставленные в лабораторию.

Заведующая лабораторией М.А.Подчеварова