БГТУ им. В.Г. Шухова кафедра АДА

Протокол
испытания сцепления битума с поверхностью минерального материала весовым методом

Битум Московского НПЗ.
Отсев гранитный. С.-Петербург АБЗ№1

Оценка сцепления битума с поверхностью минерального минерала производилась по остаточному содержанию битума на минеральном минерале в процентах после кипячения (ГОСТ-11508-87)

Таблица №1 Результаты испытаний

	Остаточное содержание битума %
Гранит +битум	36,7
Гранит + битум +ДАД 0,6%	57
Гранит + битум +ДАД 0,8%	85
Гранит +битум +ДАД 1%	91

Зав. лабораторией Польшина В.В.

Техник Жигайло В.П.