

Пропитка для дорожных покрытий «СИЛКОУТ»

Описание

Силкоут – это дорожный пропиточный материал (ДПМ, пропитка, пропиточный материал, пропиточный состав), предназначенный для нанесения на поверхность асфальтобетонного покрытия, служащий для изменения свойств органического вяжущего и защиты покрытия от воздействия внешних факторов, проникающий внутрь покрытия.

Используется для профилактической защиты и «омоложения» всех типов асфальтобетонного покрытия и продления межремонтных сроков на 2-3 года.

Пропитка «Силкоут» выпускается трёх марок:

P-50, P-65 - без наполнителя; **PH-75** - содержит минеральный наполнитель.



Дозировка

Расход материала: 300 – 1200 мл/м². **Средний эффективный расход:** 600 мл/м².

Основные преимущества

Высокая эффективность

Герметизирует и обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию асфальтобетонных покрытий. Имеет высокие адгезионные свойства к асфальтобетону, бетону, каменным материалам «основной» и «кислой» природы.

Быстрое высыхание

Движение автотранспорта можно открывать через 3 часа после нанесения защитного состава. Время открытия движения зависит от погодных условий в момент производства работ и количества распределяемого материала.

Простота применения

Позволяет проводить работы как ручным способом с применением резиновых гладилок и ручных распределителей (пневмо-разбрызгивателей, леек, любых распылителей с соответствующими форсунками), так и с использованием автогудронатора.

Технологичность

Температура применения от +5°C и выше - для ручного нанесения, и от +15°C и выше - для автоматизированного способа нанесения. Пропитка успешно применима в странах с резко континентальным климатом. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, кислотам и щелочам.

Технические характеристики

Наименование	Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	Плотность, г/см ³ (± 0,05)	Условная вязкость по ВЗ 246 при 25°C, не более
Жидкие пропитывающие, герметизирующие и гидрофобизирующие составы на основе органического растворителя для обработки существующих асфальтовых покрытий.			
Силкоут P-50	45	0,95	35
Силкоут P-65	55	0,95	50
Пропитывающий состав, вязко-текучая дисперсия черного цвета, содержит минеральный наполнитель. Требуется перемешивания перед применением. После перемешивания состав длительное время сохраняет однородную товарную форму (наполнитель находится во взвешенном состоянии)			
Силкоут PH-75	70	1,4	240

Гарантийный

срок - 1 год с даты изготовления.

Упаковка - металлические бочки, барабаны, пластиковые кубы.