

---

# Методические рекомендации по применению Стабилизирующих добавок линейки «НАНОБИТ-СД»

Документ применим для марок:

**«Нанобит-СД», «Нанобит-СД+АД», «Нанобит-СД+ТА», «Нанобит-СД+МБ»**

## 1. Описание

**Добавка стабилизирующая «Нанобит-СД»** предназначена для введения в щебеноно-мастичную асфальтобетонную смесь на стадии приготовления с целью обеспечения устойчивости к расслаиванию смеси в пределах нормы стекания вяжущего во время предварительного хранения в накопительных бункерах и во время транспортировки к месту укладки в покрытие.

**Дозировка в ЩМА:** 0,3 – 0,5% от массы ЩМА .

**Средняя эффективная дозировка препарата:** 0,4% от массы ЩМА.

Выпускаются дополнительные марки:

**«Нанобит-СД+АД»** - комплексная стабилизирующая добавка с адгезионным эффектом. В состав стабилизирующей добавки введена адгезионная добавка, которая обеспечивает улучшенное сцепление вяжущего с каменными материалами в щебеноно-мастичном асфальтобетоне. Дополнительная модификация битума адгезионной добавкой не требуется.

**Дозировка в ЩМА:** 0,3 – 0,5% от массы ЩМА .

**Средняя эффективная дозировка препарата:** 0,4% от массы ЩМА.

**«Нанобит-СД+ТА»** - комплексная стабилизирующая добавка с эффектом теплых асфальтобетонов. В состав стабилизирующей добавки введена температуропонижающая, энергосберегающая добавка для снижения температуры приготовления и уплотнения АБС на 30-50°C, при полном сохранении качественных характеристик.

**Дозировка в ЩМА:** 0,3 – 0,5% от массы ЩМА .

**Средняя эффективная дозировка препарата:** 0,4% от массы ЩМА.

**«Нанобит-СД+МБ»** - Комплексная полимерная стабилизирующая добавка «Нанобит-СД+МБ» представляет собой смесь модифицированного полимера, синтетических восков и целлюлозных волокон.

**Дозировка в ЩМА:** 0,3 – 0,5% от массы ЩМА .

**Средняя эффективная дозировка препарата:** 0,4% от массы ЩМА.

**Важно(!)** При составлении рецепта ЩМА с комплексной добавкой «Нанобит-СД+МБ» необходимо обязательно учитывать увеличение количества вяжущего, т.к. добавка состоит на 50% из полимера.

**Тара и хранение**

Добавку упаковывают в полипропиленовые высокопрочные, эластичные мешки Биг-бэг вместимостью 1м<sup>3</sup>. Упаковка дополнительно снабжена полиэтиленовыми вкладышами, что обеспечивает защиту от доступа влаги, сохранность свойств и массы добавки при транспортировании и хранении.

Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления. Вскрытые мешки рекомендуется использовать в течение суток.

## 2. Назначение

Одним из условий получения ЩМА-смеси является наличие в ней повышенного количества битума. Это необходимо для наиболее полного заполнения межкаменного пространства и улучшения деформационных характеристик смеси. Исключение стекания избыточного количества вяжущего в процессе приготовления, транспортировки и укладки смеси обеспечивает применение специальных стабилизирующих добавок.

Согласно п.5.3.1 ГОСТ Р 58406.1-2020 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеноочно-мастичные. Технические условия». Стекание вяжущего - показатель, характеризующий устойчивость к расслаиванию щебеноочно-мастичной асфальтобетонной смеси в процессе загрузки-выгрузки и транспортирования, должен быть не более 0,20 % по массе. При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показатель стекания, вяжущего находился в пределах 0,07–0,15 % по массе. Испытание проводят в соответствии с приложением А ГОСТ Р 58406.1-2020.

## 3. Основные преимущества

**Безопасный для человека**

Стабилизирующая добавка производится на основе исключительно целлюлозных волокон и модифицированного битума, не содержит канцерогенных веществ и вредных видов минерального волокна (Хризотил-асбест и т.п.).

**Технологичен и удобен в применении**

Благодаря низкой насыпной плотности и одновременно высокой сыпучести гранул, диаметром не более 4 мм добавка легко дозируется пневмотранспортом. Хорошая сыпучесть и дополнительная обработка тальком исключают комкование, слеживание гранул при длительном хранении и транспортировке. Полное покрытие волокон битумной пленкой исключает впитывание влаги и обгорание волокна в смесителе АБЗ.

**Отлично распределяется в ЩМА смеси**

Состав добавки гарантирует полное растворение гранул и равномерное распределение волокон в процессе перемешивания. Волокно становится активным сразу после распределения в битуме.

**Эффективен при производстве асфальта**

Нанобит-СД предупреждает образование битумных пятен при укладке асфальтобетона. Исключает стекание вяжущего в кузов автомобиля при транспортировке горячей асфальтобетонной смеси. Увеличивает производительность асфальтосмесительной установки т.к. не требует дополнительного времени на "сухое" перемешивание.

**Широкий ассортимент**

Линейка стабилизирующих добавок Нанобит-СД включает в себя модификации - с адгезионным и температуропонижающим эффектом, а также комплексный продукт с дополнительно введённым полимером.

## 4. Технические требования

Наименование показателя	Значение показателя	
	Нанобит СД, Нанобит СД+АД, Нанобит СД+ТА	Нанобит-СД+МБ
Внешний вид при 20°C	Цилиндрические гранулы длиной от 4 до 15 мм, диаметром от 3,5 до 6 мм	
Влажность, % по массе	не более 8	2-7
Насыпная плотность, кг/м3	450-600	400-550
Термостойкость при температуре 220°C по изменению массы при прогреве, % по массе	не более 7,0	не более 7,0
Содержание технологической мелочи, %, не более	7	10

## 5. Требования безопасности

Малоопасный продукт, по степени воздействия на организм, относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании на кожу и в глаза может вызвать механическое раздражение.


Правила техники безопасности при работе с продуктом приведены в Паспорте безопасности.

## 6. Технология применения

### а) Дозирование стабилизирующей добавки

Добавка вводится напрямую в смеситель АБЗ, либо вручную, либо при помощи специальной установки дозирования. Стабилизирующая добавка из контейнера или силосной башни объемом от 1,5 до 4 м<sup>3</sup> через роторное дозирующее устройство поступает в пневматический конвейер и по трубопроводу подается в циклон с встроенной загрузочной воронкой и датчиком наличия материала. Далее добавка через автоматический клапан и трубопровод подачи материалов направляется непосредственно в смеситель.

Процесс дозирования комплексных стабилизирующих добавок не отличается от способов, применяемых к традиционным гранулированным стабилизирующими добавкам на основе волокон и вяжущего различного происхождения.



**6) Порядок приготовления ЩМА со стабилизирующей добавкой**

Стабилизирующую гранулированную добавку рекомендуется вводить в мешалку современной асфальтосмесительной установки на разогретый каменный материал перед подачей или вместе с минеральным порошком, предусматривая «сухое» перемешивание в смесителях циклического действия в течение 15-20 сек.

Для гранулированных стабилизирующих добавок линейки Нанобит-СД дополнительное время «сухого» смещивания может быть уменьшено или вообще не требуется. При последующем «мокром» перемешивании смеси с битумом в течение 10-20 сек. стабилизирующая добавка должна равномерно распределиться в объеме асфальтового вяжущего вещества.

Продолжительность перемешивания смеси определяется техническими параметрами смесительной установки, степенью изношенности лопастей мешалки и, в конечном итоге, должна обеспечить равномерное распределение всех компонентов, включая волокна и полное обволакивание дискретных зерен минерального материала стабилизированным битумным вяжущим.

Ориентировочное время перемешивания смеси в зависимости от вида применяемой стабилизирующей добавки:

Песок, щебень	15 сек	Общее время смещивания > 53 сек
Минеральный порошок	20 сек	
Добавка "Нанобит-СД"	5 сек	
Битумное вяжущее	15 сек	
"Мокре" смещивание	10 сек	
Выгрузка	8 сек	

Приготовленную асфальтобетонную смесь из смесителя выгружают в скиповый подъемник с последующим перемещением в накопительный бункер или непосредственно в кузов автомобиля-самосвала для дальнейшей транспортировки к месту укладки.

Использование накопительного бункера в качестве временного склада хранения горячих асфальтобетонных смесей позволяет обеспечивать ритмичность выпуска смеси независимо от наличия транспортных средств, изменения режимов укладки и погодных условий, а также сократить время загрузки автомобилей и повысить производительность АБЗ.

Время хранения щебеночно-мастичной смеси в обычном накопительном бункере рекомендуется ограничивать условиями ее охлаждения, но не более 2 часов.

**7. Лабораторный контроль**

В процессе приготовления ЩМА ведется производственный контроль, который организован в три стадии: входной, операционный и приемочный.

**Входной контроль** проводится с целью предотвратить выпуск недоброкачественных асфальтобетонных смесей вследствие использования исходных материалов, не отвечающих требованиям действующих стандартов. При входном контроле все поступающие на производственную базу исходные материалы изначально проверяются на наличие необходимых сопроводительных документов.

Стабилизирующие добавки, должны отвечать предъявляемым техническим требованиям. Косвенной характеристикой качества применяемой добавки является стабильность показателя стекания вяжущего в выпускаемой смеси.

**Операционный контроль** проводится с целью предупреждения и своевременного устранения брака, связанного с нарушением технологического процесса приготовления асфальтобетонных смесей. При этом контролю подлежат: качество всех компонентов, температурный режим подготовки битума и инертных заполнителей, режим смешения компонентов, температура и качество готовой асфальтобетонной смеси.

Смесь при выходе из смесителя должна быть однородной, не должна содержать непокрытых битумом зерен и сгустков битума. По внешнему виду она должна представлять собой черную блестящую массу и не изменять внешний вид в течение смены.

**Приемочный контроль** – это контроль качества готовой горячей асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю.

Количество стабилизирующей добавки устанавливают опытным путем на стадии подбора состава и при корректировании смеси с учетом результатов испытаний стекание вяжущего. Рекомендуемая изготовителем норма расхода добавки для введения в состав смеси от 0,3% до 0,5% от массы смеси.

Устойчивость к расслаиванию щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей определяется по следующим методикам:

- для смесей, выпускаемых по требованиям ГОСТ Р 58406.1, по показателю стекания вяжущего, определяемому в соответствии с ГОСТ Р 58406.1-2020 (приложение А), при этом, показатель стекания вяжущего не должен превышать 0,20% по массе смеси;
- для смесей, выпускаемых по требованиям ГОСТ Р 58401.2, по показателю стекания вяжущего, определяемому в соответствии с ГОСТ Р 58401.23, при этом, показатель стекания вяжущего не должен превышать 0,30% по массе смеси.

**П р и м е ч а н и е -** При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показатель стекания вяжущего находился в пределах от 0,07 % до 0,15 % по массе смеси

**Список литературы:**

1. ГОСТ Р 58406.1-2020 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»
2. NAPA USA (National Asphalt Pavement Association) "Designing and Constructing SMA Mixtures—State-of-the-Practice (Quality Improvement Series 122)".
3. Г.Н. КИРЮХИН, Е.А. СМИРНОВ "Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона".
4. Krzysztof Blazejowski "Stone Matrix Asphalt: Theory and Practice".

Более подробная информация о нас размещена на сайте [www.npfseleна.ru](http://www.npfseleна.ru)